JASOL GREASE EP 23

Zastosowanie

JASOL GREASE EP 23 to smar litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, przeznaczony jest do smarowania wysoko oraz udarowo obciążonych skojarzeń trących pracujących w temperaturach od -30ºC do +140ºC.

Application

JASOL GREASE EP 23 lithium grease with molybdenum disulphide intended to lubricate highly loaded friction nodes. Operating temperature range from -30ºC do +140ºC.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

DIN 51 502: KPF2N-30

ISO 6743-9: CDHB-2

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	JASOL GREASE EP 23
Klasa konsystencji wg NLGI *(NLGI class)*	2
Penetracja po ugniataniu w temp. 25ºC, [0,1 mm] *(Worked penetration at 25°C)*	285
Temperatura kroplenia, [ºC] *(Dropping point)*	200
Obciążenie zespawania, [daN] *(Weld load)*	309
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	